



KOLLEKTION **B-12.008**

SICHTSCHUTZ★⁴ | **SONNEN- UND BLENDSCHUTZ**★⁴
WÄRMESCHUTZ | **AKUSTIK** | **VERDUNKELUNG**
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sichtschutz, Sonnen- und Blendschutz



EINSATZBEREICH

Innen- oder außenliegend



QUALITÄT

Glasfasergewebe mit spezieller Beschichtung



GEWICHT

410 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,30 mm



BEHANGBREITE

2.500 mm



BRANDVERHALTEN

nicht brennbar nach DIN 4102-A2



PREISGRUPPE

PG5 = >50€/m²

VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN

Hohe Reißkraft 200 / 150 daN/5 cm



REINIGUNG

Mit einem weichen Lappen oder Schwamm nebelfeucht abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutz-reiniger (www.vds-sonnenschutz.de).



OPTIK

Sonnen- und Blendschutz in textiler Optik

INNEN- UND AUSSENANWENDUNG



Rollos +
Senkrechtmarkisen



ZIP-
Anlagen



Gegenzug-
anlagen

KOLLEKTION **B-12.008**

Brichta
Stoff bewegt!

B-12.008.01

Hellbeige

B-12.008.02

Beige

B-12.008.03

Hellgrau

B-12.008.04

Mittelgrau

B-12.008.05

Dunkelgrau

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

Artikel-Nr.	Farbe	VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)				LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE					
		Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tages- licht- nutzung	Ts	Rs	As	TV n-h	g-tot-e	g-tot-i
B-12.008.01	Hellbeige	4	4	0	0	8	50	42	5	0,03	0,18
B-12.008.02	Beige	4	4	0	0	4	39	57	0	0,02	0,25
B-12.008.03	Hellgrau	4	3	0	1	1	19	80	0	0,02	0,25
B-12.008.04	Mittelgrau	4	4	0	0	2	23	75	1	0,02	0,24
B-12.008.05	Dunkelgrau	4	4	0	0	0	8	92	0	0,03	0,27

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV n-h** = Transmission von
sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %,

g-tot-e = Sonnenschutzfaktor außen,
g-tot-i = Sonnenschutzfaktor innen
(ger. m. Glastyp D, g=0,32 U-1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-12.008

© 2024 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Version 1 · Stand: November 2024