



KOLLEKTION **B-12.096**

SICHTSCHUTZ★ | **SONNEN- UND BLENDSCHUTZ**★★
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sichtschutz, Sonnen- und Blendschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



QUALITÄT

27 % Polyester, 73 % PVC



GEWICHT

525 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,69 mm



BEHANGBREITE

2.500 mm / 3.000 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 3%



BILDSCHIRMARBEITSPLATZ

geeignet



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Euroklasse DIN EN 13501-1 C-s2,d0



PREISGRUPPE

PG2 = 20–30€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN

Bleifrei



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS

Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100,
Greenguard zertifiziert



REINIGUNG

Behang kann mit weichem Tuch nebelfeucht abgewischt
werden. Im ausgerollten Zustand trocknen lassen



HYGIENE

Antibakteriell ausgerüstet



OPTIK

Ansprechendes Gewebe mit textilem Charakter,
beidseitig farbgleich

INNENANWENDUNG



Rollos



ZIP-
Anlagen




Flächenvorhänge



Raffanlagen


B-12.096.01

White



B-12.096.03

White-Grey



B-12.096.02

White-Beige



Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

OF 3%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)			LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE								
		Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	FC- Wert	g-tot %
B-12.096.01	White	1	2	2	5	79	16	5	66	29	4,3	0,61	0,36
B-12.096.02	White-Beige	1	2	2	4	58	38	4	51	45	4,4	0,71	0,42
B-12.096.03	White-Grey	1	2	2	5	54	41	5	45	50	4,4	0,72	0,42


Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, **Rv** = Lichtreflexion, **Av** = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission
Fc und g-tot gemessen mit Doppelglas C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-12.096

© 2024 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 1 · Stand: November 2024