

STOFF
KOLLEKTION

KOLLEKTION B-12.121

SICHTSCHUTZ★ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ★
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sichtschutz, Sonnen- und Blendschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



QUALITÄT

Glasfaser - dimensionsstabil



GEWICHT

250 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,33 mm



BEHANGBREITE

2.350 mm / 3.000 mm



BRANDVERHALTEN

Nicht brennbar nach DIN 4102-A2



PREISGRUPPE

PG2 = 20–30€/m²

VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN

PVC- und halogenfrei



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS

Cradle to Cradle zertifiziert



REINIGUNG

Behang kann mit weichem Tuch nebelfeucht abgewischt werden. Im ausgerollten Zustand trocknen lassen



HYGIENE

Antibakteriell und antimicrobiell ausgerüstet



OPTIK

Ansprechend textile Optik

INNENANWENDUNG



Rollos



ZIP-
Anlagen



Raffanlagen



Gegenzug-
anlagen

B-12.121.01

Weiss

B-12.121.02

Ivory

B-12.121.03

Creme

B-12.121.04

Graubeige

B-12.121.05

Hellgrau

B-12.121.06

Grau

B-12.121.07

Beige

B-12.121.08

Anthrazit

B-12.121.09

Schwarz

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten. Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

Artikel-Nr.	Farbe	LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE					
		Ts	Rs	As	tuv	FC-Wert	g-tot %
B-12.121.01	Weiss	39,17	55,93	4,90	28,63	0,67	0,39
B-12.121.02	Ivory	37,87	53,10	9,03	24,37	0,68	0,40
B-12.121.03	Creme	39,43	52,63	7,94	25,40	0,69	0,40
B-12.121.04	Graubeige	28,83	39,70	31,47	20,30	0,75	0,44
B-12.121.05	Hellgrau	26,10	36,40	37,50	18,13	0,77	0,45
B-12.121.06	Grau	21,70	30,33	47,97	14,03	0,80	0,47
B-12.121.07	Beige	32,53	22,90	44,57	16,03	0,79	0,47
B-12.121.08	Anthrazit	6,03	9,17	84,80	3,70	0,91	0,54
B-12.121.09	Schwarz	2,40	5,13	92,47	2,17	0,93	0,55

Ts = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,

Tuv = UV-Transmission

g-tot gemessen mit Doppelglas mit Argon

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-12.121

© 2026 Brichta · Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Version 3 · Stand: Februar 2026