



KOLLEKTION **B-13.006**

SICHTSCHUTZ★³ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ★³ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sichtschutz, Wärmeschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



GEWICHT

430 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,73 mm



BEHANGBREITE

1.800 mm (farbabhängig) /
2.700 mm (farbabhängig)



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 5%



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Euroklasse DIN EN 13501-1 B-s2,d0



TAGESLICHTNUTZUNG

Eine gute Durchsicht und Versorgung mit natürlichem Licht bleibt erhalten



PREISGRUPPE

PG3 = 30–40€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



WÄRMESCHUTZ

Das Gewebe hält bis zu 91% der Wärmeeinstrahlung zurück.

Dadurch entsteht im Sommer eine gleichmäßige Innentemperatur, ohne erhöhten Bedarf einer Klimatisierung der Räume, was die Energieeffizienz der Gebäude verbessert



BESONDERHEITEN

Gesundheitlich unbedenklich – enthält keine Phtalate, Greenguard-Gold zertifiziert, strapazierfähig, hohe Reißkraft



REINIGUNG

Leicht zu reinigen, mit einem weichen Lappen oder Schwamm abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de).

INNENANWENDUNG



Rollos



ZIP-Anlagen



Gegenzuganlagen



Flächenvorhänge

B-13.006.01
Jasmin

B-13.006.02
Carrara

B-13.006.03
Gletscher

B-13.006.04
Feuerstein

B-13.006.05
Achatgrau

B-13.006.06
Bast

B-13.006.07
Weizen

B-13.006.08
Biscuit

B-13.006.09
Kordel

B-13.006.10
Himmel

B-13.006.11
Elefant

B-13.006.12
Tonka

B-13.006.13
Tannin

B-13.006.14
Mokka

B-13.006.15
Schwarz

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten. Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 5%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)				LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE				
		Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tages- licht- nutzung	Ts	Rs	As	TV n-h	g-tot-i Glas D
B-13.006.01	Jasmin	0	2	1	2	17	74	9	15	0,10
B-13.006.02	Carrara	0	1	3	1	11	54	35	9	0,15
B-13.006.03	Gletscher	0	1	3	1	9	47	44	8	0,18
B-13.006.04	Feuerstein	0	1	3	1	9	46	45	8	0,18
B-13.006.05	Achatgrau	0	1	3	1	9	45	46	8	0,18
B-13.006.06	Bast	1	2	2	1	9	39	52	8	0,20
B-13.006.07	Weizen	1	2	2	1	10	48	42	8	0,18
B-13.006.08	Biscuit	0	1	3	1	8	26	66	7	0,24
B-13.006.09	Kordel	0	1	3	1	9	34	57	8	0,21
B-13.006.10	Himmel	0	1	3	1	7	28	65	7	0,23
B-13.006.11	Elefant	0	1	3	1	7	23	70	7	0,24
B-13.006.12	Tonka	1	2	2	1	7	14	79	7	0,27
B-13.006.13	Tannin	1	2	2	1	7	15	78	7	0,27
B-13.006.14	Mokka	1	2	2	1	7	15	78	7	0,28
B-13.006.15	Schwarz	0	1	3	1	6	9	85	6	0,28

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt

1 = kleiner Effekt

2 = mäßiger Effekt

3 = guter Effekt

4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV n-h** = Transmission von
sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %, **g-tot-i** = Sonnenschutzfaktor innen
(ger. m. Glastype D, g=0,32 U-1,1)

g-tot-i = Sonnenschutzfaktor innen
(ger. m. Glastype D, g=0,32 U-1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-13.006

© 2024 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Version 1 · Stand: November 2024