

STOFF
KOLLEKTION

KOLLEKTION **B-13.056**

SICHTSCHUTZ★⁴ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ★³ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sichtschutz, Wärmeschutz



EINSATZBEREICH

Außenliegend (vorwiegend) – Innenliegend möglich



QUALITÄT

42% Glasfaser / 58% PVC



GEWICHT

525 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,74 mm



BEHANGBREITE

1.900 mm / 2.200 mm / 2.500 mm /
2.700 mm / 3.200 mm (farbabhängig)



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 5%



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
DIN EN 13501 C-s3,d0



TAGESLICHTNUTZUNG

Klarer, visueller Kontakt nach außen



PREISGRUPPE

PG3 = 30–40€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



WÄRMESCHUTZ

Sehr guter Sicht- und Wärmeschutz



BESONDERHEITEN

Strapazierfähig und formstabil,
Bleifrei



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS

Greenguard zertifiziert



REINIGUNG

Pflegeleicht – kann mit einer weichen Bürste oder einem
Schwamm gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen
empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb
der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)



OPTIK

Vorderseite mit ansprechender textiler Optik



WITTERUNG + ÄUSSERE EINFLÜSSE

Witterungs und UV-beständig

INNEN- UND AUSSENANWENDUNG



Rollos +
Senkrechtmarkisen



ZIP-
Anlagen



Gegenzug-
anlagen

B-13.056.01

White-White

B-13.056.02

Linen-White

B-13.056.03

Sand-White

B-13.056.04

White-Pearl-Grey

B-13.056.05

Linen-Pearl-Grey

B-13.056.06

Pearl-Grey / White-Sand

B-13.056.07

Linen-Sand

B-13.056.08

Sandstone

B-13.056.09

Grey-Sand

B-13.056.10

Sand-Bronze

B-13.056.11

White-Pearl-grey

B-13.056.12

Pearl-Grey / White

B-13.056.13

Grey-White

B-13.056.14

Pearl-Grey / Pearl-Grey

B-13.056.15

Oyster-Shell

B-13.056.16

Duck-Egg

B-13.056.17

Wet-Sand

B-13.056.18

Soft-Clay

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

B-13.056.19

Linen / Grey-Gold

B-13.056.20

Grey-Gold

B-13.056.21

Mango

B-13.056.22

Grey-Mandarin

B-13.056.23

Linen-Lichen

B-13.056.24

Safari

B-13.056.25

Palm

B-13.056.26

Grey-Turquoise

B-13.056.27

Pearl-Grey / Blue-Azure

B-13.056.28

Grey / Blue-Azure

B-13.056.29

Lagoon

B-13.056.30

Shade

B-13.056.31

Grey-Grey

B-13.056.32

Grey / White-Pearlgrey

B-13.056.33

Grey-Charcoal

B-13.056.34

Charcoal-Charcoal

B-13.056.35

Bronze-Bronze

B-13.056.36

Charcoal-Bronze

Weitere Farben
auf Anfrage

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten. Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 5%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)			LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE						
		Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Ts	Rs	As	TV	tuv	g-tot-e	g-tot-i
B-13.056.01	White-White	1	2	0							
	Vorderseite Rückseite				21,0 21,0	65,9 66,3	13,2 12,7	21,2 21,2	4,2 4,3	0,15 0,15	0,36 0,36
B-13.056.02	Linen-White	1	2	1							
	Vorderseite Rückseite				15,5 15,5	58,2 56,4	26,4 28,1	13,7 13,7	5,3 5,3	0,13 0,13	0,38 0,39
B-13.056.03	Sand-White	1	2	1							
	Vorderseite Rückseite				11,7 11,7	49,2 44,6	39,1 43,6	10,2 10,2	4,9 4,9	0,11 0,12	0,41 0,42
B-13.056.04	White-Pearl-Grey	0	1	3							
	Vorderseite Rückseite				11,5 11,5	47,6 55,3	40,9 33,2	10,7 10,7	6,0 6,0	0,11 0,11	0,42 0,39
B-13.056.05	Linen-Pearl-Grey	1	2	1							
	Vorderseite Rückseite				10,8 10,8	43,5 47,1	45,7 42,1	9,1 9,1	5,0 5,0	0,11 0,11	0,43 0,42
B-13.056.06	Pearl-Grey / White-Sand	1	1	3							
	Vorderseite Rückseite				8,7 8,7	42,6 38,9	48,7 52,4	7,8 7,8	6,1 6,1	0,10 0,10	0,43 0,44
B-13.056.07	Linen-Sand	2	2	2							
	Vorderseite Rückseite				6,8 6,8	43,9 48,3	49,3 44,9	4,9 4,9	2,0 2,0	0,09 0,08	0,43 0,41
B-13.056.08	Sandstone	1	1	3							
	Vorderseite Rückseite				7,1 7,1	20,5 20,4	72,4 72,5	6,8 6,8	6,6 6,6	0,11 0,11	0,50 0,50
B-13.056.09	Grey-Sand	3	2	2							
	Vorderseite Rückseite				4,7 4,7	26,5 21,5	68,8 73,8	4,5 4,5	3,9 3,9	0,09 0,10	0,48 0,50
B-13.056.10	Sand-Bronze	3	2	2							
	Vorderseite Rückseite				5,7 5,7	21,1 28,0	73,2 66,3	5,0 5,0	4,0 4,0	0,10 0,10	0,50 0,48
B-13.056.11	White / White-Pearl grey	1	2	2							
	Vorderseite Rückseite				12,4 12,4	59,8 64,2	27,7 28,4	11,6 11,6	3,4 3,4	0,11 0,10	0,38 0,36
B-13.056.12	Pearl-Grey / White	1	2	1							
	Vorderseite Rückseite				11,7 11,7	50,9 46,9	37,4 41,4	9,9 9,9	5,4 5,4	0,11 0,11	0,40 0,42
B-13.056.13	Grey-White	3	2	2							
	Vorderseite Rückseite				6,7 6,7	37,2 26,9	56,2 66,4	6,6 6,6	5,5 5,5	0,09 0,10	0,45 0,48
B-13.056.14	Pearl-Grey / Pearl-Grey	1	1	3							
	Vorderseite Rückseite				10,1 10,1	38,3 39,4	51,7 50,5	8,4 8,4	6,0 6,0	0,11 0,11	0,44 0,44

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:
0 = sehr kleiner Effekt

1 = kleiner Effekt

2 = mäßiger Effekt

3 = guter Effekt

4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,

As = Strahlungsabsorption, **TV** = Lichttransmission

tuv = UV-Transmission

g-tot-e = Gesamtenergiedurchlass – Behang extern

g-tot-i = Gesamtenergiedurchlass – Behang intern

(ger. m. Glastyp C, g=0,59 U-1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

OF 5%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)			LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE						
		Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Ts	Rs	As	TV	tuv	g-tot-e	g-tot-i
B-13.056.15	Oyster-Shell	1	1	3							
	Vorderseite Rückseite				8,3 8,3	17,0 18,4	74,7 73,3	8,0 8,0	7,9 7,9	0,12 0,12	0,51 0,51
B-13.056.16	Duck-Egg	1	1	3							
	Vorderseite Rückseite				7,1 7,1	22,5 25,3	70,4 67,6	6,6 6,6	6,2 6,2	0,11 0,11	0,50 0,49
B-13.056.17	Wet-Sand	1	1	3							
	Vorderseite Rückseite				8,3 8,3	27,9 27,9	63,8 63,8	7,4 7,4	6,9 6,9	0,11 0,11	0,48 0,48
B-13.056.18	Soft-Clay	1	1	3							
	Vorderseite Rückseite				7,8 7,2	24,7 22,5	67,5 69,7	7,3 7,3	7,0 7,0	0,11 0,11	0,49 0,50
B-13.056.19	Linen / Grey-Gold	1	1	3							
	Vorderseite Rückseite				11,2 11,2	38,8 43,2	50,0 45,6	9,1 9,1	6,6 6,6	0,12 0,11	0,44 0,43
B-13.056.20	Grey-Gold	3	2	2							
	Vorderseite Rückseite				4,9 4,9	29,5 22,8	65,5 72,3	4,3 4,3	3,7 3,7	0,09 0,10	0,47 0,49
B-13.056.21	Mango	1	1	3							
	Vorderseite Rückseite				9,0 9,0	34,2 31,4	56,8 59,6	6,8 6,8	5,9 5,9	0,11 0,11	0,46 0,46
B-13.056.22	Grey-Mandarin	3	2	2							
	Vorderseite Rückseite				6,8 6,8	27,7 21,7	65,6 71,5	5,7 5,7	5,1 5,1	0,10 0,11	0,48 0,50
B-13.056.23	Linen-Lichen	1	2	1							
	Vorderseite Rückseite				8,3 8,3	21,1 32,0	70,6 59,7	7,8 7,8	3,9 3,9	0,12 0,11	0,50 0,47
B-13.056.24	Safari	1	1	3							
	Vorderseite Rückseite				8,7 8,7	29,8 38,3	61,5 53,0	7,9 7,9	6,4 6,4	0,11 0,11	0,47 0,47
B-13.056.25	Palm	1	1	3							
	Vorderseite Rückseite				7,1 7,1	12,6 14,4	80,3 78,5	7,0 7,0	6,9 6,9	0,12 0,12	0,53 0,53
B-13.056.26	Grey-Turquoise	1	1	3							
	Vorderseite Rückseite				7,1 7,1	12,6 14,4	80,3 78,5	7,0 7,0	6,9 6,9	0,12 0,12	0,53 0,53
B-13.056.27	Pearl-Grey / Blue-Azure	3	2	2							
	Vorderseite Rückseite				7,5 7,5	31,0 35,2	61,5 57,3	4,4 4,4	3,4 3,4	0,10 0,10	0,47 0,45
B-13.056.28	Grey / Blue-Azure	3	2	2							
	Vorderseite Rückseite				5,6 5,6	18,4 16,8	76,0 77,6	4,7 4,7	4,6 4,6	0,10 0,11	0,51 0,51

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
 1 = kleiner Effekt
 2 = mäßiger Effekt
 3 = guter Effekt
 4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV** = Lichttransmission
tuv = UV-Transmission
g-tot-e = Gesamtenergiedurchlass – Behang extern
g-tot-i = Gesamtenergiedurchlass – Behang intern
 (ger. m. Glastyp C, g=0,59 U-1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

OF 5%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)			LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE						
		Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Ts	Rs	As	TV	tuv	g-tot-e	g-tot-i
B-13.056.29	Lagoon	1	1	3							
	Vorderseite Rückseite				6,8 6,8	15,2 15,8	78,0 77,4	6,6 6,6	6,5 6,5	0,11 0,11	0,52 0,52
B-13.056.30	Shade	1	1	3							
	Vorderseite Rückseite				7,5 7,5	16,7 16,5	75,8 76,0	7,4 7,4	7,2 7,2	0,12 0,12	0,51 0,51
B-13.056.31	Grey-White	3	2	2							
	Vorderseite Rückseite				3,5 3,5	15,1 15,1	81,3 81,4	3,6 3,6	3,5 3,5	0,10 0,10	0,52 0,50
B-13.056.32	Grey-/White-Pearlgrey	3	2	2							
	Vorderseite Rückseite				3,9 3,9	33,2 25,2	63,0 70,9	3,6 3,6	3,0 3,0	0,08 0,09	0,46 0,49
B-13.056.33	Grey-Charcoal	3	2	2							
	Vorderseite Rückseite				3,6 3,6	9,9 12,6	86,5 83,8	3,6 3,6	3,4 3,4	0,10 0,10	0,54 0,53
B-13.056.34	Charcoal-Charcoal	3	2	2							
	Vorderseite Rückseite				3,6 3,6	5,0 4,8	91,4 91,6	3,6 3,6	3,6 3,6	0,10 0,10	0,55 0,55
B-13.056.35	Bronze-Bronze	3	2	2							
	Vorderseite Rückseite				3,9 3,9	8,1 8,4	88,0 87,7	3,8 3,8	3,8 3,8	0,10 0,10	0,54 0,54
B-13.056.36	Charcoal-Bronze	1	1	3							
	Vorderseite Rückseite				6,1 6,1	6,5 6,0	87,4 87,9	6,1 6,1	6,2 6,2	0,09 0,09	0,54 0,54

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV** = Lichttransmission
tuv = UV-Transmission
g-tot-e = Gesamtenergiedurchlass – Behang extern
g-tot-i = Gesamtenergiedurchlass – Behang intern
(ger. m. Glastyp C, g=0,59 U-1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-13.056

© 2025 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 1 · Stand: März 2025