



# KOLLEKTION **B-13.114**

**SICHTSCHUTZ**★<sup>4</sup> | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ  
**WÄRMESCHUTZ**★<sup>4</sup> | AKUSTIK | VERDUNKELUNG  
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



#### ARTIKEL GRUPPE

Sichtschutz, Wärmeschutz



#### EINSATZBEREICH

Innenliegend



#### QUALITÄT

100 % PES



#### GEWICHT

320 g/m<sup>2</sup>



#### BEHANGSTÄRKE

0,40 mm



#### BEHANGBREITE

2.300 mm / 3.000 mm (farbabhängig)



#### BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1



#### PREISGRUPPE

PG1 = 10–20€/m<sup>2</sup>

VK Preis/m<sup>2</sup> ohne Bearbeitung



#### SOLARE REFLEXION

Hohe Reflexionswerte



#### BESONDERHEITEN

PVC-, halogen- und antimonfrei



#### REINIGUNG

Behang kann mit weichem Tuch nebelfeucht abgewischt werden. Im ausgerollten Zustand trocknen lassen



#### OPTIK

Perlmutterbeschichtete Rückseite

#### HINWEIS

- Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02: 6–7
- Hiermit informieren wir gem. der aktuellen REACH-Verordnung, dass der Behang Nr. B-13.114 den meldepflichtigen Inhaltsstoff DBDPE – Decabromdiphenylethan (CAS.84852-53-9) von >0,1% enthält. Bei normaler Nutzung (Rollo) sind keine gesundheitlichen bzw. sicherheitsrelevanten Auswirkungen zu erwarten

## INNENANWENDUNG



Rollos

**B-13.114.01**

Weiß

**B-13.114.02**

Linen

**B-13.114.03**

Lava-Sand

**B-13.114.04**

Grau

**B-13.114.05**

Anthrazit

**B-13.114.06**

Graphit

Weitere Farben  
auf Anfrage

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten. Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

| Artikel-Nr. | Farbe     | VISUELLER KOMFORT<br>Klassifikation nach<br>DIN 14501-1 (2021-09) |              |                          | LICHTTECHNISCHE UND<br>STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE |    |    |    |    |    |     |         |         |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|---------|---------|
|             |           | Blend-schutz                                                      | Sicht-schutz | Sicht-kontakt nach außen | Tv                                                   | Rv | Av | Ts | Rs | As | tuv | Fc-Wert | g-tot % |
| B-13.114.01 | Weiß      | 4                                                                 | 3            | 1                        | 5                                                    | 92 | 3  | 11 | 78 | 11 | 0   | 0,54    | 0,32    |
| B-13.114.02 | Linen     | 3                                                                 | 3            | 1                        | 7                                                    | 83 | 10 | 6  | 78 | 16 | 0   | 0,53    | 0,31    |
| B-13.114.03 | Lava-Sand | 3                                                                 | 3            | 1                        | 5                                                    | 86 | 9  | 6  | 79 | 15 | 0   | 0,53    | 0,31    |
| B-13.114.04 | Grau      | 4                                                                 | 3            | 1                        | 4                                                    | 85 | 11 | 6  | 78 | 16 | 0   | 0,53    | 0,31    |
| B-13.114.05 | Anthrazit | 3                                                                 | 4            | 0                        | 2                                                    | 84 | 14 | 3  | 76 | 21 | 0   | 0,54    | 0,32    |
| B-13.114.06 | Graphit   | 3                                                                 | 4            | 0                        | 1                                                    | 83 | 16 | 3  | 74 | 23 | 0   | 0,56    | 0,33    |

**Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:**

0 = sehr kleiner Effekt  
1 = kleiner Effekt  
2 = mäßiger Effekt  
3 = guter Effekt  
4 = sehr guter Effekt

**Tv** = Lichttransmission, **Rv** = Lichtreflexion, **Av** = Lichtabsorption,  
**Ts** = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,  
**Tuv** = UV-Transmission

**Fc und g-tot** gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

**ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS**



**Brichta GmbH**

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | [info@brichta.net](mailto:info@brichta.net) | [www.brichta.net](http://www.brichta.net)

**B-13.114**

© 2026 Brichta · Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Version 2 · Stand: April 2026