



KOLLEKTION **B-20.060**

SICHTSCHUTZ | **SONNEN- UND BLENDSCHUTZ** ★★
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE
Sonnen- und Blendschutz



EINSATZBEREICH
Innenliegend



QUALITÄT
100 % Trevira CS – rückseitig alubeschichtet



GEWICHT
290 g/m²



BEHANGSTÄRKE
0,48 mm



BEHANGBREITE
2.400 mm / 2.850 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR
OF 4%



BILDSCHIRMARBEITSPLATZ
geeignet



BRANDVERHALTEN
Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1,
Klassifizierung nach 13501-1= B-s1,d0



PREISGRUPPE
PG3 = 30–40€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN
PVC- und halogenfrei



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS
Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100



REINIGUNG
Textile Vorderseite kann mit weichem Tuch/Schwamm und klarem Wasser nebelfeucht abgewischt werden. Im ausge-
rollten Zustand trocknen lassen

HINWEIS

Lichteicht nach DIN EN ISO 105 B02: 5–6

INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge

B-20.060.01
Silbergrau

B-20.060.02
Hellgrau

B-20.060.03
Mittelgrau

B-20.060.04
Anthrazit

B-20.060.05
Dunkelbraun

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 4%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)		LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE									
Artikel- Nr.	Farbe		Blend- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	FC- Wert	g-tot %
			1	2	7	64	29	7	66	27	6	0,59	35
			1	2	5	60	35	7	63	30	5	0,61	36
			1	2	5	58	37	7	60	33	5	0,63	37
			1	2	4	59	37	6	61	33	4	0,62	37
			1	2	5	58	37	7	60	33	5	0,63	37

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, Rv = Lichtreflexion, Av = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, Rs = Solarreflexion, As = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission
Fc und g-tot gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



STANDARD
100
96.0.7963
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-20.060

© 2025 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 1 · Stand: März 2025