



KOLLEKTION **B-21.075**

SICHTSCHUTZ ★ | **SONNEN- UND BLENDSCHUTZ** ★★
WÄRMESCHUTZ | **AKUSTIK** | **VERDUNKELUNG**
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sichtschutz, Sonnen- und Blendschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



QUALITÄT

100 % Trevira CS – rückseitig alubeschichtet



GEWICHT

214 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,37 mm



BEHANGBREITE

2.400 mm / 2.850 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 1%



BILDSCHIRMARBEITSPLATZ

geeignet



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1



PREISGRUPPE

PG2 = 20–30€/m²

VK Preis/m² ohne Bearbeitung



HOHE SOLARE REFLEXION

IR Emissionsgrad metallisierte Seite e(T)=0,10
gem. DIN EN 12898



EMISSIONSGRAD

Der Behang hat auf der metallisierten Seite 0,10
(geringer Wärmeverlust)



BESONDERHEITEN

PVC- und halogenfrei



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS

Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100



REINIGUNG

Textile Vorderseite kann mit weichem Tuch/Schwamm und klarem Wasser nebelfeucht abgewischt werden. Im ausge-
rollten Zustand trocknen lassen



OPTIK

Raumseits ansprechender textiler Charakter
Rückseite immer Alu beschichtet



AKUSTIK

Schallabsorbierend – Schallabsorptionsgrad aw 0,60
Schallabsorberklasse C

HINWEIS

Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02: 5–6

INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge

KOLLEKTION **B-21.075**

Brichta

Stoff bewegt!

B-21.075.01

Silbergrau

B-21.075.02

Grau

B-21.075.03

Anthrazit

B-21.075.04

Schwarz

B-21.075.05

Hellbeige

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 1%	RÜCK- SEITE IMMER ALU	VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)					LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE										
		Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Sommerl. Wärme- schutz Glas C	Sommerl. Wärme- schutz Glas G	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	UV- Ts	FC- Wert Glas C	g-tot % Glas C	FC- Wert Glas G	g-tot % Glas G
B-21.075.01	Silbergrau	4	2	2	2	3	2	73	25	2	75	23	1	0,46	27	0,36	12
B-21.075.02	Grau	4	2	2	2	3	2	72	26	2	73	25	1	0,46	27	0,36	12
B-21.075.03	Anthrazit	4	2	2	2	3	2	71	27	2	72	26	1	0,47	28	0,36	12
B-21.075.04	Schwarz	4	2	2	2	3	2	71	27	2	72	26	1	0,46	27	0,36	12
B-21.075.05	Hellbeige	4	2	2	2	3	2	72	26	2	73	25	1	0,47	28	0,36	12

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Transmission, **Rv** = Reflexion, **Av** = Absorption,

Ts = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,

UV-Ts = UV-Transmission

Fc und g-tot gemessen mit Normalverglasung C ($g=0,59$ $U=1,2W/m^2K$)

Fc und g-tot gemessen mit Normalverglasung G ($g=0,33$ $U=1,0W/m^2K$)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



STANDARD
100
96.0.7963
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-21.075

© 2026 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Version 3 · Stand: April 2026