

STOFF
KOLLEKTION

KOLLEKTION B-23.040

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ[★]
WÄRMESCHUTZ[★] | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sonnen- und Blendschutz, Wärmeschutz



EINSATZBEREICH

Außenliegend



QUALITÄT

Glasfaser / PVC



GEWICHT

450 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,55 mm



BEHANGBREITE

3.200 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 1%



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1



PREISGRUPPE

PG3 = 30–40€/m²

VK Preis/m² ohne Bearbeitung



WÄRMESCHUTZ

Hochwirksamer Blend- und Wärmeschutz, bis zu 98 % der Licht- und Sonnenstrahlung wird gefiltert



BESONDERHEITEN

Flächen-/Formstabil, strapazierfähig, hohe Reißkraft, bleifrei, Reach Compliant



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS

Greenguard zertifiziert



REINIGUNG

Pflegeleicht. Kann mit einer weichen Bürste oder einem weichen Schwamm gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de).



OPTIK

Ansprechender textiler Charakter



WITTERUNG + ÄUSSERE EINFLÜSSE

Wetter- und UV-beständig

AUSSENANWENDUNG



Senkrecht-
markisen



ZIP-
Anlagen



Gegenzug-
anlagen

B-23.040.01

Weiß-Perlen

B-23.040.02

Perlen

B-23.040.03

Grau-Weiß

B-23.040.04

Grau

B-23.040.05

Grau-Charcoal

B-23.040.06

Charcoal

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 1%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)		LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE					OPTISCHE LEISTUNGS- WERTE
Artikel- Nr.	Farbe	Blend- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Gewebe			Gewebe + Verglasung g-tot Außenbereich		TV
				Ts	Rs	As	Glas C	Glas D	
B-23.040.01	Weiß-Perlen	1	1	15	59	26	0,11	0,07	13
B-23.040.02	Perlen	3	1	10	39	51	0,08	0,06	9
B-23.040.03	Grau-Weiß	3	2	6	32	62	0,05	0,03	3
B-23.040.04	Grau	3	2	5	20	75	0,05	0,04	3
B-23.040.05	Grau-Charcoal	3	2	4	15	81	0,05	0,03	3
B-23.040.06	Charcoal	3	2	2	6	92	0,04	0,02	2

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV** = Transmission von
sichtbarem Licht

g-tot = Gesamtenergiedurchlass
(ger. m. Glastyp C – g=0,59, U=1,2, Glastyp D – g=0,32, U=1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-23.040

© 2025 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 1 · Stand: Oktober 2025