

**STOFF
KOLLEKTION**

KOLLEKTION **B-23.052**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ[★]
WÄRMESCHUTZ[★] | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sonnen- und Blendschutz, Wärmeschutz



EINSATZBEREICH

Außenliegend



QUALITÄT

PAN



GEWICHT

290 g/m²



BEHANGBREITE

1.200 mm



PREISGRUPPE

PG2 = 20–30€/m²

VK Preis/m² ohne Bearbeitung



WÄRMESCHUTZ

Markisenstoff mit gutem Wärmeschutz,
bis zu 97 % der UV- und UVA-Strahlen werden gefiltert



BESONDERHEITEN

Hohe Farbbeständigkeit



WITTERUNG + ÄUSSERE EINFLÜSSE

Wetterbeständiger Markisenstoff

AUSSENANWENDUNG



Senkrecht-
markisen



ZIP-
Anlagen

KOLLEKTION **B-23.052**

Brichta

Stoff bewegt!

B-23.052.01

Hellgrau

B-23.052.02

Grau-Weiß

B-23.052.03

Grau-Beige

B-23.052.04

Blau-Beige

B-23.052.05

Hellbeige

B-23.052.06

Beige

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

Artikel-Nr.	Farbe	Sommerlicher Wärmeschutz	LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE				
			Ts	Rs	As	TV	g-tot-e
B-23.052.01	Hellgrau	3	13,2	47,3	39,5	12,2	0,11
B-23.052.02	Grau-Weiß	4	5,4	28,8	65,8	5,2	0,07
B-23.052.03	Grau-Beige	4	4,0	27,3	68,7	3,0	0,06
B-23.052.04	Blau-Beige	3	10,9	38,8	50,3	1,3	0,10
B-23.052.05	Hellbeige	2	22	59,7	18,3	17,8	0,17
B-23.052.06	Beige	2	19,2	55,3	25,5	12,6	0,15

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV** = Transmission von sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %, **g-tot-e** = Gesamtenergiedurchlass (Außeneinsatz) (ger. m. Zweifachglas, g=0,59 U-1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS

