



KOLLEKTION **B-35.029**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ

WÄRMESCHUTZ★⁴ | AKUSTIK | **VERDUNKELUNG**★⁴

HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Wärmeschutz, Verdunkelung



EINSATZBEREICH

Innen- oder außenliegend



QUALITÄT

Glasfaser / PVC



GEWICHT

660 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,75 mm



BEHANGBREITE

2.100 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 0%



BRANDVERHALTEN

Brandschutzklasse M1



PREISGRUPPE

PG5 = >50€/m²

VK Preis/m² ohne Bearbeitung



WÄRMESCHUTZ

guter Wärmeschutz



BESONDERHEITEN

Flächen-/Formstabil, strapazierfähig,
Wasserundurchlässig, bleifrei, Reach-Compliant,
100 % Lichtundurchlässig, Licht- und UV-Strahlen
über 100.000 Lux werden gestoppt
Entspricht den Anforderungen für Einrichtungen mit
Publikumsverkehr



REINIGUNG

Leicht zu reinigen, mit einem weichen Lappen oder
Schwamm abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen
empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb
der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de).



OPTIK

Screengewebe



WITTERUNG + ÄUSSERE EINFLÜSSE

Wetter- und UV-beständig

INNEN- UND AUSSENANWENDUNG



Rollos +
Senkrechtmarkisen



ZIP-
Anlagen



Gegenzug-
anlagen

B-35.029.01

Weiß

B-35.029.02

Linen

B-35.029.03

Weiß-Sand

B-35.029.04

Perlen

B-35.029.05

Grau-Weiß

B-35.029.06

Grau

B-35.029.07

Charcoal

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

OF0%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)				LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE					OPTISCHE LEISTUNGS- WERTE	
Artikel- Nr.	Farbe		Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tages- licht- nutzung	Gewebe			Gewebe + Verglasung g-tot Außenbereich		TV
							Ts	Rs	As	Glas C	Glas D	
B-35.029.01	Weiß		4	4	0	0	0	69	31	0,01	0,01	0
B-35.029.02	Linen		4	4	0	0	0	55	45	0,02	0,02	0
B-35.029.03	Weiß-Sand		4	4	0	0	0	53	47	0,02	0,02	0
B-35.029.04	Perlen		4	4	0	0	0	39	61	0,02	0,02	0
B-35.029.05	Grau-Weiß		4	4	0	0	0	42	58	0,02	0,02	0
B-35.029.06	Grau		4	4	0	0	0	21	79	0,03	0,02	0
B-35.029.07	Charcoal		4	4	0	0	0	6	94	0,03	0,03	0
Rückseite	Grau für alle Farben		4	4	0	0	0	34	66	0,02	0,02	0

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV** = Transmission von
sichtbarem Licht

g-tot-e = Sonnenschutzfaktor außen,
(ger. m. Glastyp C, gv=0,59 U-1,2
ger. m. Glastyp D, gv=0,32 U-1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-35.029

© 2025 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 1 · Stand: Januar 2025