



KOLLEKTION **B-42.071**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ[★]
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK^{★3} | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Akustik, Sonnen- und Blendschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



QUALITÄT

100 % Trevira CS



GEWICHT

170 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,36 mm



BEHANGBREITE

2.500 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 3%



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1,
Klassifizierung nach DIN EN 13501-1= B-s1.d0



PREISGRUPPE

PG2 = 20–30€/m²

VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN

PVC- und halogenfrei



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS

Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100



REINIGUNG

Die Reinigung durch anerkannte Fachbetriebe der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de) wird empfohlen



OPTIK

Beidseitig farbgleiches Textilgewebe



AKUSTIK

schallabsorbierend, bewerteter Schallabsorptionsgrad
aw=30 gem. DIN. ISO 354 – Schallabsorberklasse C

HINWEIS

- Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02: 6–7
- Feuchtraumgeeignet
- Gewebe ist ohne Chemikalien versteift = faserbeding

INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge

B-42.071.01

Weiß

B-42.071.04

Silbergrau

B-42.071.05

Hellgrau

B-42.071.06

Mittelgrau

B-42.071.08

Schwarz

B-42.071.09

Braun

Weitere Farben
auf Anfrage

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion
der jeweiligen Hersteller.

OF 3%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)		LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE								
		Blend- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	FC- Wert	g-tot %
B-42.071.01	Weiß	0	1	38	61	1	38	59	3	29	0,65	38
B-42.071.04	Silbergrau	0	1	23	47	30	28	51	21	14	0,69	40
B-42.071.05	Hellgrau	0	2	19	40	41	28	50	22	15	0,69	41
B-42.071.06	Mittelgrau	0	2	13	31	56	26	46	28	10	0,71	42
B-42.071.08	Schwarz	3	2	3	3	94	20	32	48	4	0,78	46
B-42.071.09	Braun	1	2	7	12	81	21	34	45	7	0,77	46

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, Rv = Lichtreflexion, Av = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, Rs = Solarreflexion, As = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission
Fc und g-tot gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



STANDARD
100
96.0.7963
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



Brichta GmbH
Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt
Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-42.071
© 2026 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 2 · Stand: April 2026