



KOLLEKTION **B-50.031**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | **VERDUNKELUNG** ★
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE
Verdunkelung



EINSATZBEREICH
Innenliegend



QUALITÄT
Glasfaser/PVC,
Rückseite Acrylatbeschichtet



GEWICHT
590 / 690 g/m² (farbabhängig)



BEHANGSTÄRKE
0,50 mm / 0,55 mm (farbabhängig)



BEHANGBREITE
2.500 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR
OF 0%



BRANDVERHALTEN
Brandschutzklasse M1



PREISGRUPPE
PG5 = >50€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN
Bleifrei, Reach konform
hohe mechanische Festigkeit, formstabil, bedruckbar



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS
Greenguard Gold zertifiziert, garantiert die Qualität der Innenluft (VOC)



REINIGUNG
Leicht zu reinigen, mit einem weichen Lappen oder Schwamm abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de).



HYGIENE
Resistent gegen Bakterien



OPTIK
Textile Vorderseite mit rückseitiger weißer Acrylatbeschichtung

INNENANWENDUNG



Rollos



ZIP-
Anlagen



Flächenvorhänge

B-50.031.01

White

B-50.031.02

White-Linnen

B-50.031.03

White-Pearl

B-50.031.04

Pearl

B-50.031.05

White-Grey

B-50.031.06

Black-Sand

B-50.031.07

Black-Bronze

B-50.031.08

Black

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 0%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)				LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE					OPTISCHE LEISTUNGS- WERTE
Artikel- Nr.	Farbe	Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tages- licht- nutzung	Gewebe			Gewebe + Verglasung g-tot Innenbereich		TV
						Ts	Rs	As	Glas F	Glas G	
B-50.031.01	White										
	Außenseite White	4	4	0	0	0	74	26	0,24	0,10	0
	Außenseite Weiß	4	4	0	0	0	66	34	0,27	0,13	0
B-50.031.02	White-Linnen										
	Außenseite White-Linnen	4	4	0	0	0	67	33	0,28	0,13	0
	Außenseite Weiß	4	4	0	0	0	67	33	0,28	0,12	0
B-50.031.03	White-Pearl										
	Außenseite White-Pearl	4	4	0	0	0	59	41	0,33	0,15	0
	Außenseite Weiß	4	4	0	0	0	65	35	0,28	0,13	0
B-50.031.04	Pearl										
	Außenseite Pearl	4	4	0	0	0	43	57	0,41	0,20	0
	Außenseite Weiß	4	4	0	0	0	69	31	0,27	0,12	0
B-50.031.05	White-Grey										
	Außenseite White-Grey	4	4	0	0	0	48	52	0,38	0,19	0
	Außenseite Weiß	4	4	0	0	0	67	33	0,28	0,12	0
B-50.031.06	Black-Sand										
	Außenseite Black-Sand	4	4	0	0	0	13	87	0,55	0,29	0
	Außenseite Weiß	4	4	0	0	0	69	31	0,27	0,12	0
B-50.031.07	Black-Bronze										
	Außenseite Black-Bronze	4	4	0	0	0	6	94	0,58	0,30	0
	Außenseite Weiß	4	4	0	0	0	68	32	0,27	0,12	0
B-50.031.08	Black										
	Außenseite Black	4	4	0	0	0	6	94	0,58	0,29	0
	Außenseite Weiß	4	4	0	0	0	69	31	0,27	0,12	0

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV** = Lichttransmission

g-tot = Gesamtenergiedurchlass
(ger. mit Glastype F – g=0,64, U=1,1,
Glastype G – g=0,33, U= 1,0)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-50.031

© 2026 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Version 2 · Stand: Juni 2026