



KOLLEKTION **B-50.101**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | **VERDUNKELUNG** ★
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE
Verdunkelung



EINSATZBEREICH
Innenliegend



QUALITÄT
15 % Polyester, 45 % PVC, 40 % Acryl



GEWICHT
505 g/m²



BEHANGSTÄRKE
0,59 mm



BEHANGBREITE
2.900 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR
OF 0%



BRANDVERHALTEN
Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1



PREISGRUPPE
PG3 = 30–40€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN
Bleifrei



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS
Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100,
Greenguard zertifiziert



REINIGUNG
Behang kann mit weichem Tuch nebelfeucht abgewischt
werden. Im ausgerollten Zustand trocknen lassen



HYGIENE
Antibakteriell ausgerüstet



OPTIK
Vorderseite ansprechende textile Optik
Rückseite weiß – Acrylatbeschichtet

INNENANWENDUNG



Rollos



ZIP-
Anlagen

B-50.101.01

White

B-50.101.02

White-Beige

B-50.101.03

Charcoal-Apricot

B-50.101.04

White-Grey

B-50.101.05

Charcoal-Grey

B-50.101.06

Charcoal

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 0%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)			LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE											
Artikel- Nr.	Farbe		Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	FC- Wert	g-tot %		
B-50.101.01	White	4	4	0	0	82	18	0	73	27	0	0,48	0,33			
B-50.101.02	White-Beige	4	4	0	0	82	18	0	74	26	0	0,47	0,33			
B-50.101.03	Charcoal-Apricot	4	4	0	0	82	18	0	70	30	0	0,49	0,35			
B-50.101.04	White-Grey	4	4	0	0	82	18	0	72	28	0	0,48	0,34			
B-50.101.05	Charcoal-Grey	4	4	0	0	83	17	0	72	28	0	0,48	0,34			
B-50.101.06	Charcoal	4	4	0	0	84	16	0	74	26	0	0,47	0,33			

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:


0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, **Rv** = Lichtreflexion, **Av** = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission

Fc und g-tot gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-50.101

© 2026 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 2 · Stand: Februar 2026