



KOLLEKTION **B-53.030**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ

WÄRMESCHUTZ★³ | AKUSTIK | **VERDUNKELUNG**★⁴

HYGIENE

★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet

★ = geeignet

★ = gut geeignet

★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Verdunkelung, Wärmeschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



QUALITÄT

Glasfasergewebe mit Acrylbeschichtung



GEWICHT

415 – 575 g/m² (farbabhängig)



BEHANGSTÄRKE

0,45 – 0,52 mm (farbabhängig)



BEHANGBREITE

2.400 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 0%



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1



PREISGRUPPE

PG5 = >50€/m²

VK Preis/m² ohne Bearbeitung



WÄRMESCHUTZ

Thermisch wirksam – filtert bis zu 89 % der Sonnenstrahlung – guter Wärmeschutz



BESONDERHEITEN

PVC-frei, bleifrei, Reach konform,
Lichtdicht bis 100.000 Lux, bedruckbar



REINIGUNG

Mit einem weichen Lappen oder Schwamm abwischen.
Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de).



HYGIENE

Resistent gegen Bakterien



OPTIK

Optisch ansprechende textile Vorderseite

INNENANWENDUNG



Rollos



ZIP-
Anlagen

B-53.030.01

Weiß

B-53.030.02

Sahel

B-53.030.03

Chartreux

B-53.030.04

Loutre

B-53.030.05

Chène

B-53.030.06

Schwarz

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 0%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)				LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE					OPTISCHE LEISTUNGS- WERTE	
Artikel- Nr.	Farbe		Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tages- licht- nutzung	Gewebe			Gewebe + Verglasung g-tot Innenbereich		TV
							Ts	Rs	As	Glas F	Glas G	
B-53.030.01	Weiß											
	Außenseite Weiß		4	4	0	0	0	77	23	0,23	0,10	0
	Außenseite Weiß		4	4	0	0	0	76	24	0,23	0,10	0
B-53.030.02	Sahel											
	Außenseite Sahel		4	4	0	0	0	68	32	0,29	0,10	0
	Außenseite Weiß		4	4	0	0	0	77	23	0,23	0,10	0
B-53.030.03	Chartreux											
	Außenseite Chartreux		4	4	0	0	0	47	53	0,41	0,21	0
	Außenseite Weiß		4	4	0	0	0	77	23	0,23	0,10	0
B-53.030.04	Loutre											
	Außenseite Loutre		4	4	0	0	0	28	72	0,49	0,25	0
	Außenseite Weiß		4	4	0	0	0	76	24	0,24	0,10	0
B-53.030.05	Chène											
	Außenseite Chène		4	4	0	0	0	6	94	0,57	0,30	0
	Außenseite Weiß		4	4	0	0	0	70	30	0,25	0,11	0
B-53.030.06	Schwarz											
	Außenseite Schwarz		4	4	0	0	0	4	96	0,59	0,31	0
	Außenseite Weiß		4	4	0	0	0	74	26	0,24	0,10	0

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV** = Lichttransmission

g-tot = Gesamtenergiedurchlass
(ger. m. Glastyp F – g=0,64, U=1,1, Glastyp G – g=0,33, U=1,0)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-53.030

© 2026 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 2 · Stand: Februar 2026