

STOFF
KOLLEKTION

KOLLEKTION **B-62.003**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ★
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE★

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Hygiene, Sonnen- und Blendschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



GEWICHT

290 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,32 mm



BEHANGBREITE

1.770 mm / 2.670 mm (farbabhängig)



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 3%



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Euroklasse DIN EN 13501-1 B-s2,d0



PREISGRUPPE

PG3 = 30–40€/m²

VK Preis/m² ohne Bearbeitung



WÄRMESCHUTZ

Guter Wärmeschutz



BESONDERHEITEN

Flächenstabil, gute Planlage, hohe Reißkraft



REINIGUNG

Leicht zu reinigen, mit einem weichen Lappen oder Schwamm abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de).

Desinfektionsmittelbeständig (gegen handelsübliche Desinfektionsmittel, Anwendung in der vorgegebenen Konzentration)



HYGIENE

Die neue Behandlung mit antiviralen und mikrobakteriellen Eigenschaften kann bis zu 99 % der Bakterien und Viren eliminieren

INNENANWENDUNG



Rollos



ZIP-
Anlagen



Gegenzug-
anlagen



Flächenvorhänge

B-62.003.01
Thermalwasser-Alu

B-62.003.02
Schaum-Alu

B-62.003.03
Alu-Alu

B-62.003.04
Hellgrau-Alu

B-62.003.05
Mittelgrau-Alu

B-62.003.06
Schneeweiß-Alu

B-62.003.07
Elefant-Alu

B-62.003.08
Anthrazit-Alu

B-62.003.09
Quarz-Alu

B-62.003.10
Fjord-Alu

B-62.003.11
Shower-Alu

B-62.003.12
Schwarz-Schneeweiß

B-62.003.13
Schneeweiß

B-62.003.14
Schaum

B-62.003.15
Hellgrau

B-62.003.16
Mittelgrau

B-62.003.17
Anthrazit

Weitere Farben
auf Anfrage



Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 3%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501 (2021-09)				LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE				
		Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tages- licht- nutzung	Ts	Rs	As	TV n-h	g-tot-i
B-62.003.01	Thermalwasser-Alu									
	Außenseite Alu	1	2	1	1	12	53	35	10	0,17
	Außenseite Thermalwasser	1	2	1	1	12	66	22	10	0,12
B-62.003.02	Schaum-Alu									
	Außenseite Alu	2	2	1	1	10	53	37	7	0,17
	Außenseite Schaum	2	2	1	1	10	64	26	7	0,14
B-62.003.03	Alu-Alu	1	2	2	1	7	47	46	6	0,19
B-62.003.04	Hellgrau-Alu									
	Außenseite Alu	1	2	2	1	9	47	44	7	0,19
	Außenseite Hellgrau	1	2	2	1	9	43	48	7	0,19
B-62.003.05	Mittelgrau-Alu									
	Außenseite Alu	1	2	2	1	5	42	53	4	0,20
	Außenseite Mittelgrau	1	2	2	1	5	24	71	4	0,24
B-62.003.06	Schneeweiß-Alu									
	Außenseite Alu	0	2	1	2	13	54	33	12	0,17
	Außenseite Schneeweiß	0	2	1	2	13	67	20	12	0,12
B-62.003.07	Elefant-Alu									
	Außenseite Alu	3	2	2	1	4	41	55	3	0,20
	Außenseite Elefant	3	2	2	1	4	16	80	3	0,27
B-62.003.08	Anthrazit-Alu									
	Außenseite Alu	3	2	2	1	4	40	56	3	0,21
	Außenseite Anthrazit	3	2	2	1	4	8	88	3	0,29
B-62.003.09	Quarz-Alu									
	Außenseite Alu	1	2	1	1	13	51	36	10	0,18
	Außenseite Quarz	1	2	1	1	13	60	27	10	0,16
B-62.003.10	Fjord-Alu									
	Außenseite Alu	1	2	2	1	9	48	43	7	0,18
	Außenseite Fjord	1	2	2	1	9	47	44	7	0,19
B-62.003.11	Shower-Alu									
	Außenseite Alu	1	2	2	1	11	49	40	5	0,19
	Außenseite Shower	1	2	2	1	11	50	39	5	0,20

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
 1 = kleiner Effekt
 2 = mäßiger Effekt
 3 = guter Effekt
 4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV n-h** = Transmission von
 sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %,

g-tot-i = Sonnenschutzfaktor innen
 (ger. m. Glastyp D, g=0,32 U-1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

OF 3%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501 (2021-09)				LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE				
Artikel-Nr.	Farbe	Blend-schutz	Sicht-schutz	Sicht-kontakt nach außen	Tages-licht-nutzung	Ts	Rs	As	TV n-h	g-tot-i
B-62.003.12	Schwarz-Schneeweiß									
	Außenseite Schneeweiß	1	2	2	1	8	65	27	8	0,12
	Außenseite Schwarz	1	2	2	1	6	6	88	6	0,29
B-62.003.13	Schneeweiß	0	2	1	2	21	68	11	18	0,12
B-62.003.14	Schaum	1	2	1	2	20	61	19	15	0,14
B-62.003.15	Hellgrau	2	2	1	1	12	44	44	8	0,19
B-62.003.16	Mittelgrau	1	2	2	1	6	23	71	4	0,25
B-62.003.17	Anthrazit	3	2	2	1	3	8	89	3	0,28

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV n-h** = Transmission von
sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %, **g-tot-i** = Sonnenschutzfaktor innen
(ger. m. Glastype D, g=0,32 U-1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-62.003

© 2024 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 1 · Stand: November 2024