



KOLLEKTION **B-24.059**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ ★★
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK ★ | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sonnen- und Blendschutz, Akustik



EINSATZBEREICH

Innenliegend



QUALITÄT

100 % Trevira CS – rückseitig alubeschichtet



GEWICHT

220 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,40 mm



BEHANGBREITE

2.400 mm / 2.850 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 1%



BILDSCHIRMARBEITSPLATZ

geeignet



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1,
Klassifizierung nach 13501-1= B-s1,d0



PREISGRUPPE

PG2 = 20–30€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN

PVC- und halogenfrei



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS

Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100



REINIGUNG

Textile Vorderseite kann mit weichem Tuch/Schwamm und klarem Wasser nebelfeucht abgewischt werden. Im ausge-
rollten Zustand trocknen lassen



OPTIK

Raumseits ansprechender textiler Charakter
Rückseite immer Alu beschichtet



AKUSTIK

Akustisch wirksam, bewerteter Schallabsorptionsgrad
aw = 60 % (200 mm) gem. DIN EN ISO 354

HINWEIS

Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02: 5–6

INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge

B-24.059.01
Silbergrau

B-24.059.02
Beige

B-24.059.03
Hellgrau

B-24.059.04
Grau

B-24.059.05
Dunkelgrau

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 1%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)		LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE									
Artikel- Nr.	Farbe		Blend- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	FC- Wert	g-tot %
			3	1	5,5	50,7	43,7	5,6	51,5	42,9	4,3	0,67	39
			3	1	6	48	46	6	49	45	4	0,68	40
			3	2	4	50	46	5	52	43	4	0,67	39
			4	2	2	48	50	5	50	45	3	0,68	40
			4	2	1	44	55	4	46	50	2	0,70	41

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Transmission, **Rv** = Reflexion, **Av** = Absorption,
Ts = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission
Fc und g-tot gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



STANDARD
100
96.0.7963
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-24.059

© 2024 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 1 · Stand: Dezember 2024